

weberter pearl

Vékonyrétegű nemesvakolat



- Finom- és gördülőszemcsés
- Víztaszító, lemosható
- Kézi feldolgozásra



Felhasználásra kész, műgyantával kiegészített, mészhidrát-cement kötőanyagú vékonyrétegű nemesvakolat homlokzatfelújításra, elsősorban külső felületek színezésére, kézi felhordásra. 10 színárnyalatban elérhető. Termékkódok: finomszemcsés 302F, gördülőszemcsés 302G.

JÓ TUDNI

Anyagigény: 3,5-4 kg/m²

Kiadósság: 6-7,5 m²/30 kg zsák, struktúrától függően

Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 9 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: 2 mm (finomszemcsés); 2,2 mm (gördülőszemcsés)
- Nyomószilárdság: CSII
- Páradiffúziós tényező: ≤13
- Hővezetési tényező: 0,40 W/mK
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
302F + színkód	30 kg/zsák	36 zsák / 1080 kg
302G + színkód	30 kg/zsák	36 zsák / 1080 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A vakolandó felület legyen simított, homogén, szilárd, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes, valamint közepesen és egyenletesen nedvszívó.

FELDOLGOZÁS

Az egyenletesen simított felületet webertherm primer vékonyvakolat-alapozóval kenjük át, majd hagyjuk megszáradni. A száraz vakolat keverése történhet géppel és kézzel egyaránt. A vakolható sűrűség eléréséig egyszerre több zsák tartalmát keverjük össze, víz fokozatos hozzáadásával. Keverőládában tároljuk, majd felhasználás előtt kézzel ismét keverjük át. A vakolat felhordását a szemcseméret egy-másfélszeres vastagságában, vagy a gördülőszemcse vastagságában (2-3 mm) rozsdamentes glettvassal végezzük, majd műanyag simítóval vagy polisztirol dörzsölővel körkörösén vagy egyirányban dörzsölve alakítsuk ki a kívánt struktúrát. A vakolási munkát egy homlokzati síkon belül (éltől élig) folyamatosan kell végezni. Kivitelezési, foltosodási, strukturális hibák csökkentésére, valamint hideg, párás időben esetleg megjelenő mészkivirágzás esetén javasoljuk a vakolatot hasonló színű weberton N vagy weberton silicate homlokzatfestékkel egy rétegben átfesteni.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webertherm primer	Vékonyvakolat-alapozó
weberKPS gúz	Cementes gúz
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 605	Cementes simítóvakolat