

Baumit PlanoFix

vékonyágyazatú falazóhabarcs



- Pórusbetonhoz
- Nagy tapadószilárdság
- Kül- és beltéri használatra

Termék	Gyárilag előkevert, száraz vékonyágyazatú falazóhabarcs.	
Összetétel	Mészhidrát, cement, homok, adalékszerek.	
Tulajdonságok	MSZ EN 998-2:2017 szabvány szerinti M 5 T minőségű falazóhabarcs.	
Alkalmazás	Teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, nagyszilárdságú falak építéséhez. Csak nűtfédes pórusbeton falazó- és válaszfalelemhez használható.	
Műszaki adatok	Szín:	szürke
	Max. fugaszélesség:	3 mm
	Min. fugaszélesség:	2 mm
	Hajlítószilárdság 28 nap után:	> 1 N/mm ²
	Nyomószilárdság 28 nap után:	> 5 N/mm ²
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1300 kg/m ³
	Hővezetési tényező ($\lambda_{10, dry, mat}$):	kb. 0.610 W/mK

	25 kg
Szemcseméret	max. 1 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.4 kg/m ² /mm
Kiadósság	kb. 18 l/zsák
Vízigény	kb. 7 l/zsák

Kiszerezés	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület-előkészítés A kezdősor szintellenőrzése után, ha szükséges akkor a sorok csiszolását majd az elemek felületének pormentesítését kell elvégezni.

Felhordás	Keverés: A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésű vagy folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesésű keverőgéppel történő keverésnél először a vizet adagoljuk a keverőgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén zsákonként kb. 7 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő 2-3 perc. A Baumit PlanoFix-hez semmilyen más terméket ne keverjünk. Feldolgozás: Kövessük a falazóelem gyártó utasításait. Ha a habarcterítés után a barázdák a terítőszerszám fogzatának megfelelően állva maradnak (nem folynak össze), a keverék megfelelő konzisztenciájú. A leeső, elszennyeződött habarcsot újra felhasználni tilos.
------------------	---

Általános tudnivalók Minőségbiztosítás:

Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban és külső ellenőrző intézetben az MSZ EN 998-2 szerint történik.

A habarcsozandó felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt.

Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk.

A kész habarcs feldolgozhatósági ideje időjárástól függően 2-3 óra.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.