



# Termékadatlap

## weberrep 752

Durva betonjavító habarcs



- Nagy nyomó- és tapadószilárdság
- Repedésmentesen szilárdul
- Könnyen eldolgozható
- Fagy- és sóálló



Felhasználásra kész, por alakú, műgyanta kötőanyagú, cementes betonjavító habarcs, beton kitörések lezárására, durva felületi egyenetlenségek kitöltésére, 5-40 mm réteg-vastagságig. A weberrep betonjavító rendszer eleme.

### JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

Kiadósság: kb. 1,25 m<sup>2</sup>/25 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (7,5 liter/zsák)

### TECHNIKAI ADATOK

- Nyomószilárdság (7 napos): 15 N/mm<sup>2</sup>
- Nyomószilárdság (28 napos): 20 N/mm<sup>2</sup>
- Hajlítószilárdság (7 napos): 4 N/mm<sup>2</sup>
- Hajlítószilárdság (28 napos): 5 N/mm<sup>2</sup>
- Tapadó-húzószilárdság: 1,5 N/mm<sup>2</sup>
- Tűzvédelmi osztály: A1

### KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

#### Termékkód

M736

#### Kíszerelés

25 kg/zsák

#### Raklap mennyiség

48 zsák / 1200 kg



### ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A felhordott felületet a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- Végleges padlóburkolatként nem alkalmazható.
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

## AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, egyenletes, mozgás-, zsugorodás-, por- és szennyeződésmentes. Az alapfelület tapadó-húzószilárdsága legyen min. 1,5 N/mm<sup>2</sup>, nyomószilárdsága min. 20 N/mm<sup>2</sup>. Az előzőleg megtisztított alapfelületet illetve acélbetéteket kezeljük weberrep KB duo tapadóiszappal, amely legyen még tapintásszáraz állapotban a betonjavító felhordásakor.

## FELDOLGOZÁS

Az anyagot vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. Sűrűbbre kevert anyaggal mélyebb lyukakat egy munkamenetben ki lehet tölteni, több centiméter vastagságban is. A felhordást előnedvesítés nélkül, acélspaklival, nagy felületek esetén rozsdamentes glettvassal végezzük, gondos betömörítés mellett. A javítóhabarcsra kerülő további rétegeket a nedveset a nedvesre elv alapján kell felhordani. Fokozottan sima felületek elkészítéséhez a weberrep 753 finom betonjavító habarcs felhordása szükséges a durva javítások elvégzése után. Végso felületképzés a kijavított felületek teljes száradása után (min. 6 nap) lehetséges, pl. weberton N homlokzatfestékkel.

## TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberrep KB duo

Betonjavító tapadóiszap

weberrep 753

Finom betonjavító habarcs