


webersan evoluzione

Egyrétegű falszárító javítóvakolat



- Erősen nedves, sószenyezett falakra
- Sόμεgkötő, falszárító hatású
- Kiváló páraáteresztő
- Szálerősített



JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 10 kg/m²/1 cm

Kiadósság: 3 m²/30 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: 0,2-0,25 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 6-7,5 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 2 mm
- Tapadószilárdság: 0,13 N/mm²
- Nyomószilárdság: CSII
- Kapilláris vízfelvétel: ≥ 2,80 kg/m²
- Páradiffúziós tényező: ≤ 5,9
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód

SE200

Kiszerelés

30 kg/zsák

Raklap mennyiség

36 zsák / 1080 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, teherbíró, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A régi vakolatréteget sávszerűen távolítsuk el (kb. 1 m-re a nedvesedési határ felett), majd a megtisztított, kimélyített fugahézagú felületet tiszta vízzel alaposan mossuk le. A szárazanyagot fokozatos vízadagolás mellett keverjük csomómentesre. A kevert habarcs sűrűsége akkor jó, ha az éppen megmarad a vakolókanálon. Az első réteget gúzként alkalmazva az előnedvesített felületre (kézi vakolásnál kanállal feldobva) kb. 0,5-1 cm vastagságban kell felhordani. 24 órás várakozási idő és esetleges újbóli előnedvesítés után hordjuk fel a következő réteget min. 2 cm, max. 3 cm vastagságban, majd nyomás nélkül lehúzzhatjuk a felületet. Ha vastagabb vakolatréteg szükséges, akkor 12 órás várakozás után újabb réteg hordható fel. 4 cm-es vastagság felett vakolattartó rabichálót kell beépíteni. 10 napos várakozási idő után ideális alapot képez a webersan presto 300 vagy 302 simítóvakolatnak. A kivárási idő (1 nap/mm) eltelte után átfesthető, vagy átvakolható webersan presto rendszertermékekkel.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webersan presto 300

Falszárító simítóvakolat

webersan presto 302

Falszárító simítóvakolat, 1mm

weberKPS glett

Kültéri fehér glett

weberton silicate

Szilikát homlokzatfesték műemlékekre